

Een vullende, thixotrope grondverf voor op hout op basis van alkydhars voor binnen en buiten.

KPC 1207
Versie Nr. 1207.22.01

TOEPASSING : Uitstekend geschikt voor het gronden van hout, hardboard, geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, kozijnen, deuren etc.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN :

- Makkelijk verwerkbaar.
- Goede vloei.
- Goede vulling en makkelijk schuurbaar.
- Uitstekend hechting.

PRODUCTINFORMATIE :

Bindmiddel : Gemodificeerde alkydhars.

Dichtheid : Ca. 1,35 kg/l (afhankelijk van de kleur).

Volume vaste stof : Ca. 50-60 % (afhankelijk van de kleur).

Theoretisch rendement : 8 - 10 m² / liter bij 75 µm natte laagdikte.

Glansgraad : Mat.

Houdbaarheid : Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking, koel en droog bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS :

Verwerking : Kwast, roller, airless en luchtspuit.

Spuitopening : Airless / airmix 0,015" luchtspuit min. 1,5 mm kwast / rol n.v.t.

Verdunning : KPC 9920, kwast / rol 0-5%, spuitapplicatie 10-15%.

Droging bij 20°C : Na ca. 1 uur stof droog.

Na ca. 1 ½ uur kleefvrij.

Na 12 uur overschilderbaar afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid.

Aanbevolen droge laagdikte : 60 µm.

Verwerkingscondities : Niet in de volle zon verwerken.

LEVERING :

Verpakking : 5 liter, 20 liter en 200 liter.

Kleur : Basis Wit/P en kleuren op het KMS.

SYSTEMEN :

Voorbehandeling : Schuur het hout met middelfijn en daarna met fijn schuurpapier en maak het stofvrij. Breng een laag grondverf op (wit, als u in een lichte kleur gaat schilderen en grijs, als de verf donker is). Zet blank hout altijd eerst in de grondverf, voordat u met plamuur aan de slag gaat. Na het verven kunt u oneffenheden beter zien en bovendien hecht plamuur beter aan verf dan aan kaal hout. Schuur het geplamuurde gedeelte glad met fijn schuurpapier (korrelgrootte 120). Verwijder het schuurstof. Voor behandeling met het nieuwe verfsysteem moet de oppervlakte goede hechtingseigenschappen hebben en droog, schoon, absorberend, neutraal, vrij van residu, stof, vuil, vet, scheuren, schimmel en algen zijn. Gebruik voor de naden en kieren een overschilderbare kit om vochtintreding te voorkomen. Na deze voorbehandeling breng op de gehele oppervlakte 1 volle laag KPC 1207 Grondlak voor op Hout aan. Na droging overnacht de grondverf schuren met schuurpapier P220, stofvrij maken en ontvetten met KP-Clean. Daarna het geheel afwerking met Kroonint AK aflak in de gewenste glans- graad.

VOOR VEILIGHEIDSGEGEVENS ZIE VEILIGHEIDSBLAGEN

De in dit informatieblad opgenomen informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Kroonint Protective Coating tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen. Kroonint Protective Coating is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen of in geval van twijfel ten alle tijde contact op te nemen met de technische dienst van Kroonint Protective Coating.