

Plafond- en muurverf voor binnen gebaseerd op copolymeer dispersie.

KPC 7710
Versie Nr. 7710.22.01

TOEPASSING : Uitstekend geschikt voor afwerking van plafonds, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton en gipselementen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN :

- Goede dekking.
- Eenvoudig te verwerken en spat nauwelijks.
- Geurarm.
- Waterdamp doorlatend.

PRODUCTINFORMATIE :

Bindmiddel : Acrylaat Co-polymeer.

Dichtheid : 1,20 – 1,50 kg per ltr / afhankelijk van de kleur.

Volume vaste stof : ca. 55 % (afhankelijk van de kleur).

Theoretisch rendement : 8 - 10 m² / liter, afhankelijk van de ruwheid en porositeit van de ondergrond en applicatiemethode.

Glansgraad : Mat.

Houdbaarheid : ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking, koel en droog bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS :

Verwerking : Kwast, roller, airless en luchtspuit.

Spuitopening : Airless spuitdruk 80 - 100 bar, 0,019 - 0,021 inch luchtspuit min. 2,0 mm kwast / rol n.v.t.

Verdunning : Water: afhankelijk van applicatie omstandigheden zal de verf met enige water op spuitviscositeit moet worden gebracht.
Voor de airless-spuit adviseren wij de verf onverdund te verwerken.

Droging bij 20°C : Na ca. 1/2 uur stof droog.
Na ca. 5 uur overschilderbaar tot maximaal 48 uur voor het beste resultaat.

Verwerkingscondities : Niet in de volle zon verwerken.

LEVERING :

Verpakking : 2,5 liter, 5 liter en 10 liter.

Kleur : Basis Wit/P , TR en kleuren op het KMS.

SYSTEMEN :

Voorbehandeling : Verontreinigingen op de ondergrond verwijderen, indien mogelijk met behulp van een hoogdruk reiniger waarbij zoutaanslag, oude losse verflagen en loszittend pleisterwerk moet worden verwijderd.
Voor behandeling met het nieuwe verfsysteem moet de oppervlakte goede hechtingseigenschappen hebben en droog, schoon, absorberend, neutraal, vrij van residu, stof, vuil en vet, scheuren, schimmel en algen zijn.
Gebruik KP-Clean en schoon water als reinigingsmiddel.

Als het een beton ondergrond is, verwijder dan eventueel aanwezig cementhuid.
Waar nodig gaatjes repareren met een geschikt vulmiddel.

Breng één laag **KPC 7730 Wallsealer / Primer** aan.

Werk hierna af met één laag **KPC 7710 Latex GC** (In verband met de dekking kan een extra afwerklaag nodig zijn).

VOOR VEILIGHEIDSGEGEVENS ZIE VEILIGHEIDSBLAGEN

De in dit informatieblad opgenomen informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Kroonint Protective Coating tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen. Kroonint Protective Coating is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.
Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen of in geval van twijfel ten alle tijde contact op te nemen met de technische dienst van Kroonint Protective Coating.